

Fluoreszierend

Anstrichfarben vom Typ Auto

Die « fluo » Anstrichfarben besitzen die Fähigkeit, dank ihren intensiven und saturierten Farben, den blick auf sich zu ziehen : ihre chemischen Bestandteile senden mehr Licht zurück, als sie empfangen.

Sie werden im Autosachbereich sehr angestrebt, und sind auch im Bereich des Designs oft gebraucht.

Das sind matte, monokomponente, zu überlackierende Basen, die mit Pistole aufzutragen sind. Da sie eine geringe Widerstandsfähigkeit gegen UV erweisen, ist es unumgänglich, sie mit unserem Anti-UV Nachlack zu lackieren, was ihnen einen besseren Schutz gewährleistet. Genauso ist es empfohlen, um die Lebensdauer zu verlängern, eine erhebliche Anzahl von Schichten aufzutragen.



Anstrichfarben industrieller Art

Die Lösemittel enthaltende Alkydausführung ist eine glänzende und widerstandsfähige Ausführung, die für die Ausschilderung bestimmt ist, sowohl im Inneren als im Äusseren. Diese Farbe ist einfach zu benutzen : sie wird, dank ihrer dicken Textur, mit Pinsel oder Rolle in nur 1 bis 2 Schichten aufgetragen, angesichts ihrer starken Deckkraft.

Auch wenn unsere fluoreszierenden Farben im Idealfall auf weissen Grund aufgetragen werden müssen, passt unsere Alkydendfertigung zur jeden Art von Unterlage.

Ihre Widerstandsfähigkeit gegen UV wird durch unseren integrierten Anti-UV gesteigert.

Lebensdauer : sie hängt von der Sonnenbestrahlung und der Dicke der Schichten ab : zwischen 6 und 24 Monate

AUTOMOBILE FLUORESZIERENDE FARBE-TECHNISCHE BESCHREIBUNGSKARTE

Natur des Produktes :Matte , monokomponente, Lösemittel enthaltende Acrylbase zu überlackieren

Bestimmung : Nachlackierungssystem für Auto, Motorrad, Dekoration, u.a.

Farbtöne und Leuchtdichten : VIOLETT, FUCHSIENROT, ROSA, ROT, ORANGE, GELBORANGE, GOLDGELB, GELB, LIMETTENGRÜN, GRÜN, BLAU

ASPEKT : Intensive, halbdurchsichtige Farben. Matte Endfertigung

Theoretische Deckkraft : 3 m²/L. Konditionierung : 125 ml, 1L, 5 L

VOC:>420 G/L - Transportcode : Klasse 3, Gruppe 3.3, ONU CODE : 1263, IMDG CODE : 3372

MISCHUNG : 100 Teile Farbe. Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch gut rühren.

AUFTRAGUNG : Unbedingt auf weissen Grund, in 3 bis 7 Schichten, bis zur völligen Deckung, und darüber hinaus.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT : UV empfindlich

REGELUNG : Pistole : Düse 1.0 bis 1.2 mm- Luftdruck : 2.5 bis 3.5 Bar

TROCKNUNG BEI 20°C : WENN STAUBFREI TROCKEN : 5 BIS 20 MIN- BEIM ANFASSEN TROCKEN : 15 BIS 30 MIN

NACHLACKIERUNG : Anti-UV Nachlack unerlässlich. Lebensdauer von der Sonnenbestrahlung und der Schichtdicke abhängig

