

MALEREIEN NIGHTGLOW / AERO1K

Farben	Luminanz en mcd/m ² nach			
	1MIN	10MIN	60MIN	Lum
Grün	2300	358	58	9000
Türkis	1400	280	44	5400
Blau	63,5	140	25	5000
Violett	41	10	2	380
weiß	520	69	12	1000
Orange	480	34	2	
Rot	400	18	2	

Maßnahmen auf Malerei von Dicke 120µm, in 5 Schichten


Die technischen Daten hier darauf sind durch Teste im Einverständnis mit der Norm DIN67510 erhalten gewesen, G
Die Luminanz (Lum) ruft die Dauer in den notwendigen Minuten an, damit die Leuchtdichte zum 0,32mcd / M² reduz
Seit dem Moment des Stoppens der Aufregung vom Licht.

MALEREIEN EPOXY / POLYURETHAN

Farben	Luminanz en mcd/m ² nach			
	1MIN	10MIN	60MIN	Lum
Grün	3800	685	91	12350
Türkis	1800	427	71	9230

Maßnahmen auf Malerei von Dicke 125µm, in 4 Schichten

Die technischen Daten hier darauf sind durch Teste im Einverständnis mit der Norm DIN67510 erhalten gewesen, G
Die Luminanz (Lum) ruft die Dauer in den notwendigen Minuten an, damit die Leuchtdichte zum 0,32mcd / M² reduz
Seit dem Moment des Stoppens der Aufregung vom Licht.



ent l
ziert ist

ent l
ziert ist